



# LAMES DE TERRASSE CUMARU ROUGE DU BRÉSIL

Il existe plusieurs variétés de CUMARU et de différentes origines géographiques. Nous avons sélectionné le CUMARU rouge du Brésil, sec séchoir, ce qui en fait une bonne alternative à l'IPÉ.

## DESCRIPTION

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Section    | 21 x 145 mm       |
| Longueur   | 1850 mm à 6000 mm |
| Profil     | Lisse ou strié    |
| Coloris    | Brun rougeâtre    |
| Assemblage | Vis uniquement    |

## CARACTÉRISTIQUES

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Stabilité en service             | Moyennement stable     |
| Durabilité                       | Très durable           |
| Classe d'emploi                  | CL4                    |
| Risque de déformation            | Faible*                |
| Risque de gerce                  | Existant               |
| Coefficient de retrait volumique | 0,73 %                 |
| Séchage                          | Sec séchoir 14% +/- 3% |
| Densité                          | 1070 kg/m <sup>3</sup> |

\* Sous réserve des instructions de pose.

## ACCESSOIRES

### Supports et fixations

Lambourdes bois CL4  
Vis inox A2 5 x 50 mm (ref 170588)

## POSE

### Instructions

Entraxe maxi entre lambourdes = 400 mm  
Hauteur minimum sous platelage = 100 mm  
Ajouration recommandée entre les lames = 5 mm  
Pas d'espacement entre les bouts de lames  
Espacement entre les lames et un obstacle = 10 mm

## ENTRETIEN

Sur le long terme, l'exposition aux UV et aux intempéries fera naturellement évoluer la couleur de votre terrasse Padouk vers un gris argenté.

### Entretien régulier

Le nettoyage se fait au balai brosse et au jet d'eau (savon liquide toléré).  
Le nettoyeur haute pression est déconseillé.



**NATURAL  
WOOD**

ZAC du CIT - 13 Avenue de l'Europe 59223 Roncq  
Tél. : +33 (0)3 20 68 46 68 - Fax : +33 (0)3 20 70 38 07  
contact@natural-wood.fr - www.natural-wood.fr